

Dati aggiornati al: 10/2021

Lastra a base **SBR** adatta per usi correnti ove non siano richieste particolari resistenze ad agenti atmosferici, oli e calore.

Applicazioni:

Per impieghi generali.

Dati tecnici:

valori tipici riferiti a spessore 2,0 mm.

Colore		Nero
Spessore		Da 1,0 mm
Durezza	ASTM D2240	70 ±5 Shore A
Peso specifico	DIN 53479	1,67 gr/cm ³
Resistenza alla lacerazione	ASTM D624	15 N/mm (.)
Carico di rottura	ASTM D2240	3 M Pa (.)
Allungamento	ASTM D412	230%
Resistenza all'abrasione		
Invecchiamento (aria)		
• Durezza		+5 Shore A
• Carico di rottura		-20%
• Allungamento		-30%
Invecchiamento (acqua)		
• Durezza		-6 Shore A
• Volume		+5%
Temperatura min./max.		
• In aria		-20°C / +70°C
• In acqua		+70°C

(* I limiti di temperatura e pressione e di esercizio non valgono simultaneamente. Essi, inoltre, dipendono da una varietà di fattori (stato dei giunti, dimensioni, serraggio, shock termici o meccanici) per cui possono essere indicati soltanto a scopo orientativo. I dati di questa scheda sono riportati sulla base di test di laboratorio ed esperienze di impiego. Poiché da parte della nostra Società non è possibile controllare le effettive modalità di impiego del prodotto, a tale riguardo non possiamo assumere alcuna responsabilità.

TEC GASKET s.r.l

Via G. Di Vittorio, 4 20062 Cassano d'Adda (MI) - Italy

☎ +39 0363361520

✉ info@tecgasket.com | tecgasket@gmail.com

P.iva 04583970969



TEC GASKET s.r.l.
Guarnizioni Industriali